



FAG


HCM7018-E-T-P4S-UL-XL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростной шпиндельный подшипник HCM70...-E-T-P4S-XL, с керамическими шариками


X-life

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Preload class	L	Preload light
Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	Without	без
Outer shape	Standard	Стандарт
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник



Основные размеры и рабочие характеристики

d	90 mm	Диаметр отверстия
D	140 mm	Наружный диаметр
B	24 mm	Ширина
C _r	37.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	25.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.890 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	17.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _{G Oil}	24.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	1,1 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_a	100 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	131 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	1,5 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	108,3 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	111,7 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	104,1 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	111,7 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	38,8 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	295 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	772 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	1.608 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	846 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	2.247 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	4.759 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	184 N/ μ m	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	260 N/ μ m	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	341 N/ μ m	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений