




FAG

HCM71909-C-2RSD-T-P4S-UL-XL [↗](#)

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HCM719..-
C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact
angle $\alpha = 17^\circ$, with ceramic balls, lip seals on
both sides, non-contact, restricted tolerances

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	C(17°)	Contact angle 17°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Outer shape	Standard	Стандарт
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light

Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
D	68 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина
C _r	12.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	6.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	485 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	36.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	0,11 kg	Вес



Присоединительные размеры

d_a	50 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	63,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,15 mm	Макс. радиус галтели
a	14,6 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	17 °	Contact angle

Диапазон температур






T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

F_{VL}	47 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	124 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	260 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	136 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	368 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	795 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	39 N/μm	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	57 N/μm	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	76 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон