



FAG

HCM71922-C-T-P4S-UL-XL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростной шпиндельный подшипник HCM719.-C-T-P4S-XL, с керамическими шариками

X-life

Техническая информация





Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	C(17°)	Contact angle 17°
Уплотнение	Without	без
Outer shape	Standard	Стандарт
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C _r	39.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	26.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.880 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	16.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _{G Oil}	22.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	0,72 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_a	117 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	143 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	123,3 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	126,5 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	119,1 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	126,5 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	29,9 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	17 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	206 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	542 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	1.138 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	598 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	1.616 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	3.491 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	96 N/ μ m	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	139 N/ μ m	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	187 N/ μ m	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений