





FAG

B7011-C-2RSD-T-P4S-UL

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B70...-C-2RSD, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта $\alpha = 15^\circ$, уплотнения с двух сторон, бесконтактные, суженные поля допусков

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Preload class	L	Preload light
Contact angle	C	Угол контакта 15°
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
D	90 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина
C _r	38.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	22.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.340 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	16.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	371,71 g	Вес



Присоединительные размеры

d_a	62 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	83 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
a	18,7 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	15 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

F_{VL}	205 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	670 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	1.344 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	635 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	2.253 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	4.837 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	61 N/μm	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	106 N/μm	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	151 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон