



FAG

B7004-E-2RSD-T-P4S-UL [↗](#)

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B70...-E-2RSD, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта $\alpha = 25^\circ$, уплотнения с двух сторон, бесконтактные, суженные поля допусков

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Preload	L	Preload light
Contact angle	E	Угол контакта 25°
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	42 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина
C _r	9.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	4.050 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	430 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	34.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	86 g	Вес



Присоединительные размеры

d_a	25 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	37 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
a	13,2 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

F_{VL}	71 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	275 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	595 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	205 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	829 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	1.857 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	52 N/μm	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	86 N/μm	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	119 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон