



FAG

M71913-C-T-P4S-UL-XL [↗](#)

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростной шпиндельный подшипник M719.-C-T-P4S-XL, со стальными шариками

X-life

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	Contact angle 17°	Contact angle 17°
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
D	90 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C _r	19.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	11.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.220 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	22.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _{G Oil}	32.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
n _G	32.000 1/min	Предельная частота вращения
≈m	185,33 g	Вес





Присоединительные размеры

d_a	70 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	85,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	72,7 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	75 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	69,7 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	75 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	18,3 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	17 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	122 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	323 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	680 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	358 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	981 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	2.150 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	57 N/ μm	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	84 N/ μm	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	115 N/ μm	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений