


FAG

HS71913-C-T-P4S-UL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HS719...-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 15^\circ$, restricted tolerances

Техническая информация





Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	C	Угол контакта 15°
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload class	L	Preload light

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
D	90 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C_r	13.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	9.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.040 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	20.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{G\ Oil}$	32.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
n_G	32.000 1/min	Предельная частота вращения
$\approx m$	0,203 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_a	70 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	85,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	74,2 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	75,3 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	72,1 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	75,3 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	16,9 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	15 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	48 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	144 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	287 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	143 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	450 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	937 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	42 N/ μ m	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	65 N/ μ m	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	89 N/ μ m	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений