


FAG

HCM7012-C-T-P4S-UL-XL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростной шпиндельный подшипник HCM70...-C-T-P4S-XL, с керамическими шариками

Техническая информация





Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	Contact angle 17°	Contact angle 17°
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
D	95 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина
C _r	19.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	11.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	890 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	26.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _G Oil	38.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	390 g	Вес





Присоединительные размеры

d_a	67 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	88 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	72,7 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	75,1 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	69,7 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	75,1 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	20,8 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	17 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	86 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	226 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	474 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	249 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	673 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	1.453 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	57 N/ μ m	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	81 N/ μ m	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	110 N/ μ m	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений