

FAG


M7019-E-T-P4S-UL-XL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростной шпиндельный подшипник M70...-E-T-P4S-XL, со стальными шариками


X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload class	L	Preload light



Основные размеры и рабочие характеристики

d	95 mm	Диаметр отверстия
D	145 mm	Наружный диаметр
B	24 mm	Ширина
C _r	40.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	29.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.850 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	13.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _{G Oil}	19.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
n _G	19.000 1/min	Предельная частота вращения
≈m	1,3 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_a	105 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	136 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	1,5 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	113,3 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	116,7 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	109,1 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	116,7 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	40 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	470 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	1.236 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	2.584 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	1.359 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	3.640 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	7.782 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	207 N/ μ m	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	295 N/ μ m	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	392 N/ μ m	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений